

weber.floor 4650

SOL COULÉ DÉCORATIF TEINTÉ POUR APPLICATIONS TERTIAIRES

- +** Aspect minéral,
- +** Esthétisme contemporain béton ciré
- +** Monocomposant, teinté dans la masse
- +** Très haute résistance, grande polyvalence
- +** Mise en service rapide des locaux



25 kg



Produit(s) associé(s)

- weber.prim époxy
- weber.floor 4716
- weber.floor 4320

DOMAINE D'UTILISATION

- confection de sols finis décoratifs, teintées dans la masse pour locaux tertiaires et commerciaux, soumis à des contraintes telles que circulation de matériels roulant légers, trafic piéton, etc...

SUPPORTS

- dalle béton*
- chape ciment*
- couche de compensation weber.floor 4320*
- ancien carrelage**

* Après primaire weber.floor 4716 ou weber.prim époxy sablé

** Après primaire weber.prim époxy sablé

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 5 à 15 mm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser sur :
 - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
 - sols friables ou instables
 - sols extérieurs
 - support bois ou dérivés

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- étalement : 230 - 245 mm (Ø 68 mm, H 35 mm)
- délai d'attente avant circulation piétonne : 3 à 5 heures
- délai pour réalisation d'un traitement de surface : 24 heures
- délai d'attente avant trafic léger : 24 heures
- délai d'attente avant mise en charge/mise à disposition du second œuvre : 3 jours environ
- temps de séchage avant recouvrement résine polyuréthane : 3 jours
Ces temps sont donnés à +20 °C. Ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- forme : poudre
- composition : liant hydraulique, granulats, adjuvants spécifiques
- densité de la poudre : 1,7
- granulométrie : 0-1 mm

PERFORMANCES

- CE selon EN 13813
- classification selon NF EN 13813 : CT-C25-F7-AR0,5

	28 jours
résistance en flexion	11 N/mm ²
résistance en compression	32,5 N/mm ²

- résistance à l'usure BCA : AR0,5

Classement performanciel CSTB
P/M

i	p	r	u
2	3	2	3

P/C

a1	a2	b1	b2	s1	s2	s3	s4	s5
1	1	3	3	3	3	3	3	3

- classement GEV-EMICODE : EC1 Plus

classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Ensemble, durablement !

Ces valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ◆ NF EN 13813
- ◆ NF EN 13813
- ◆ Guide Technique Sols industriels (e-cahier CSTB n°3577_V3 et n°3562)
- ◆ classement performanciel CSTB
- ◆ Cahier des Charges de Mise en Œuvre

RECOMMANDATIONS

- ◆ ne pas appliquer en cas de risque de gel dans les 24 heures et/ou durant les 2 jours suivant le coulage
- ◆ ne pas ajouter d'additifs
- ◆ stocker au sec, à l'abri des intempéries
- ◆ veiller à la bonne température du mortier frais en contrôlant la température de l'eau et les conditions de stockage de la poudre
- ◆ avant une application, toujours contrôler la porosité du support

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ les supports doivent être parfaitement durs, sains, secs, solides et propres. Les zones douteuses ou friables seront éliminées par tout moyen mécanique approprié (rabotage, grevillage, etc), permettant l'élimination des graisses, huiles, laitances de surface et de toute partie non adhérente. Le support sera ensuite soigneusement aspiré.
- ◆ en cas de risque de remontées capillaires, mettre en œuvre la barrière anti humidité **weber.prim epoxy** appliquée en 2 passes sablées
- ◆ le support présentera une résistance cohésive d'eau au moins 1,5 N/mm². Contrôler en procédant à des tests d'arrachement
- ◆ les joints et fissures seront localisés et recensés et les fissures traitées par injection ou remplissage gravitaire et éventuellement poncées à l'aide d'une bande de pontage et de résine epoxy **weber.prim epoxy** ou **weber.rep MA203**. Les fissures doivent être stabilisées
- ◆ une isolation périphérique sera mise en place le long de toute structure verticale (murs, poteaux, etc)
- ◆ sur support béton et chape ciment, le primaire **weber.floor 4716** sera mis en œuvre en 2 passes brossées, diluées à 1:3 (1 volume de primaire avec 3 volumes eau claire), chaque passe intervenant après le séchage de la précédente, soit entre 3 heures environ, selon les conditions du chantier. En cas de béton très poreux, la consommation de primaire peut augmenter. Dans ce cas, une troisième passe peut être nécessaire. Prévenir la formation de flaques
- ◆ sur ancien carrelage : les carreaux doivent être fermes, portants et secs. Procéder par sondage et éliminer les carreaux non adhérents ainsi que tous résidus ou impuretés pouvant nuire à l'adhérence du **weber.floor 4650**
- ◆ les carreaux seront poncés au disque diamant et les joints seront dégraissés
- ◆ pour un support type carrelage, grès cérame, grès émaillé ou chape anhydrite, utiliser impérativement le primaire **weber.prim epoxy**, qui sera sablé à refus, l'excédent étant éliminé après séchage
- ◆ les manques seront rebouchés au moyen de **weber.floor 4602** (après impression) ou de mortier de réparation à prise rapide **weber.floor 4040** ou **weber.rep rapide**
- ◆ sur support irrégulier ou de mauvaise planéité, couler une couche de compensation en **weber.floor 4320**
- ◆ un support ne présentant pas les pré-requis mécaniques attendus pour recevoir le **weber.floor 4650** pourra être traité par fixation mécanique au sol d'un treillis métallique (Ø 5 mm, maille 150 ou équivalent), lequel sera recouvert d'une couche de **weber.floor 4320**. Se reporter au Cahier des Charges de Mise en Œuvre

CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi optimale : +10 °C à +20 °C
- ◆ température d'emploi : +5 °C à +30 °C
- ◆ le bâtiment sera clos et couvert et à l'abri de tout risque de réhumidification
- ◆ le produit sera protégé des courants d'air pendant son durcissement et d'une l'exposition directe au soleil (fenêtres masquées)
- ◆ éviter l'exposition du matériau et des tuyaux au soleil
- ◆ éviter l'emploi d'une eau trop chaude ou trop froide

DEFINITIONS / TEINTES

- ◆ **weber.floor 4650** existe en 10 teintes prêtées à l'emploi
- ◆ après séchage, la mise en œuvre d'un traitement de surface sera nécessaire.
- ◆ le choix de celui-ci sera fonction de l'usage du local

Bouche-pores	Protection	Effet visuel	Nature
Jontec Technique x2	Taski Vision Matt x2	Satin	cire métallisante
Jontec Technique x2	Taski TimeSaver x2	Brillant	cire métallisante
weber.klin sol x2	weber.klin protecteur x2	Brillant	Vernis

- ◆ tout traitement de surface devra faire l'objet d'une maintenance fréquente et régulière, conforme aux protocoles des fabricants

APPLICATION

- ◆ taux de gâchage : 20 - 21 %, soit 5 l à 5,2 l par sac de 25 kg de **weber.floor 4650**

APPLICATION MÉCANIQUE

1

- ◆ se prête à la mise en œuvre avec machines à malaxage continu, type m-tec duo-mix, équipé d'au moins de 80 à 120 m de tuyaux
- ◆ graisser les tuyaux avec un coulis de ciment qui sera ensuite jeté hors du chantier
- ◆ après amorçage de la pompe, réaliser un test d'étalement : 230 - 245 mm (Ø 68 mm, H 35 mm). Ne jamais recourir à un excès d'eau
- ◆ couler **weber.floor 4650** en réglant l'épaisseur avec des trépieds de hauteur
- ◆ prévoir une épaisseur minimale de 5 mm
- ◆ au cours du coulage, débuler et égaliser **weber.floor 4650** à l'aide d'un râteau débuleur ou d'une lisseuse crantée et lisser selon l'effet recherché

DEFINITIONS

2

- ◆ selon l'aspect de finition recherché, un traitement mécanique de la surface du **weber.floor 4650** peut être réalisé au moyen d'une monobrosse, au pad noir, et/ou avec différents grains. Procéder prudemment. La périphérie du local sera traitée à l'aide d'une ponceuse excentrique portative
- ◆ pour des motifs de maintenance et/ou d'esthétisme, **weber.floor 4650** (ponce ou brut) doit recevoir un traitement de surface : vernis epoxy, vernis polyuréthane, cires, ou autre...
- ◆ avant l'application de la protection, marcher avec précaution (chaussettes, chaussons)
- ◆ en cas de travaux avant la mise en service du local, protéger le sol (plaques de contreplaqué, ...) des tâches et des impacts en utilisant des matériaux perméables à la vapeur d'eau (voile intissé, etc...)

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 40 sacs, soit 1000 kg)

Format de la palette : 80x120 cm

Granulométrie : 0-1 mm


Consommation : 18 kg/m²/cm d'épaisseur

Densité chape durcie : 1,9

Outilage : trépieds, lisseuse, râteau débuleur, flamande, machine à malaxage continu

Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs

DEFINITIONS / TEINTES



Compte tenu des procédés d'impression, ce nuancier ne saurait être qu'approximatif. Demander nos échantillons.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.